

RAVENOL EV-Synto Super Fluid 75W E-TF

սինթետիկ



1 l

Հոդված:

1215102-001

Հոդված:

1215102-001-01-999



4 l

Հոդված:

1215102-004

Հոդված:

1215102-004-01-999



10 l

Հոդված:

1215102-010

Հոդված:

1215102-010-01-999



20 l

Հոդված:

1215102-020

Հոդված:

1215102-020-01-999



20 l, ecobox

Հոդված:

1215102-B20

Հոդված:

1215102-B20-01-888



60 l

Հոդված:

1215102-060

Հոդված:

1215102-060-01-999



208 l

Հոդված:

1215102-208

Հոդված:

1215102-208-01-999



1 000 l

Հոդված:

1215102-700

Բնութագրերը

Մտուն	Իմաստը	Մուդիտ
Հատուկ հզորություն 20°C-ի դեպքում	837.6 g/cm ³	EN ISO 12185
Գույն	դեղին	տեսողական
Մածուցիկություն 100 °C-ում	7.3 mm ² /s	DIN 51562-1
Մածուցիկություն 40 °C-ում	34.3 mm ² /s	DIN 51562-1
Մածուցիկության ինդեքս VI	185	DIN ISO 2909
Բյուրեղացման ջերմաստիճան	-48 °C	DIN ISO 3016
Կառուցման ջերմաստիճան	218 °C	DIN EN ISO 2592
Հատուկ ջերմունակությունը 20°C-ում	2.01 J/g•K	ASTM D7896
Ջերմահաղորդականությունը 0°C-ում	151.9 mW/m•K	ASTM D7896
Ջերմահաղորդականությունը 20°C-ում	146.7 mW/m•K	ASTM D7896
Ջերմահաղորդականությունը 60°C-ում	140.6 mW/m•K	ASTM D7896
Ջերմահաղորդականությունը 100°C-ում	135.1 mW/m•K	ASTM D7896
Ջերմահաղորդականությունը 140°C-ում	130.4 mW/m•K	ASTM D7896
Հատուկ էլեկտրահաղորդականությունը 0°C-ում	1.13 nS/m	DIN EN 60247
Հատուկ էլեկտրահաղորդականությունը 20°C-ում	4 nS/m	DIN EN 60247
Հատուկ էլեկտրահաղորդականությունը 80°C-ում	56.55 nS/m	DIN EN 60247
Հատուկ էլեկտրահաղորդականությունը 140°C-ում	208 nS/m	DIN EN 60247
Հատուկ ջերմունակությունը 0°C-ում	1.97 J/g•K	ASTM D7896
Հատուկ ջերմունակությունը 60°C-ում	2.14 J/g•K	ASTM D7896
Հատուկ ջերմունակությունը 100°C-ում	2.31 J/g•K	ASTM D7896
Հատուկ ջերմունակությունը 140°C-ում	2.51 J/g•K	ASTM D7896
Բեկման լարում	68,7 kV	IEC 60156

Անուն	Իմաստը	Մուդիտ
Ցածր ջերմաստիճանի մղման տեսականություն (MRV) -40°C-ի դեպքում	9.200 mPa*s	ASTM D2983