

RAVENOL STOU 10W-40

Մածուցիկություն: 10W-40



5 l

Հոդված:
1310111-005



10 l

Հոդված:
1310111-010



20 l

Հոդված:
1310111-020
Հոդված:
1310111-020-01-999
Շտրիխ կոդ:
4014835739826



20 l, ecobox

Հոդված:
1310111-B20



60 l

Հոդված:
1310111-060



208 l

Հոդված:
1310111-208



1 000 l

Հոդված:
1310111-700

RAVENOL STOU SAE 10W-40 is an up-to-date multifunctional lubricating oil for agricultural machinery, excavators and construction machinery and is formulated with top-grade solvent refined base oils and additives.

RAVENOL STOU SAE 10W-40 meets the recommendations of all well known tractor manufacturers and is equal to use in engines, transmissions and hydraulic systems of modern tractors. Ensures trouble-free operation of all units in all seasons.

Application Note

RAVENOL STOU SAE 10W-40 has a wide range of applications in engines, transmissions and hydraulic systems of modern tractors.

RAVENOL STOU SAE 10W-40 is suitable as an engine oil for gasoline engines and intake and turbo charged diesel engines, also as gear oil (including wet brakes) and as hydraulic oil.

Characteristics

- A powerful dispersion and detergency
- A high activity against wear, corrosion and foam
- A very strong resistance to oxidation
- A high and stable viscosity index
- An excellent extreme pressure properties

Բնութագրերը

Մտուն	Իմաստը	Սուդիտ
API	CG-4, GL-4, SF	
ACEA	E3	
Համապատասխանում է արտադրողի պահանջներին	Allison C-4, Case IH MS 1209, Caterpillar TO-2, DTFR 15B110 (MB 228.3), FENDT KDM 41.2011, Ford ESN-M2C 134-B, Ford ESN-M2C 134-C, Ford ESN-M2C 134-D, Ford ESN-M2C 159-B, Ford ESN-M2C 159-C, ISO VG 100 HVLP, ISO VG 68 HVLP, John Deere J20 C, John Deere J27, Kompressorenöl: Holman Compair Kompressor, MAN 271, MAT 3525, MB 227.1, MB 228.1, MB 228.3, MIL-L-2104 D, Massey Ferguson CMS M1139, Massey Ferguson CMS M1144, Massey Ferguson CMS M1145, New Holland NH 410B, ZF TE-ML 06A, ZF TE-ML 06B, ZF TE-ML 06C, ZF TE-ML 06D, ZF TE-ML 07B	
Համապատասխանում է	Atlas Copco Kompressor	
Հատուկ հզորություն 20°C-ի դեպքում	864 գ/սմ ³	EN ISO 12185
Գույն	tan	տեսողական
Մածուցիկություն 100 °C-ում	14.7 mm ² /s	DIN 51562-1
Մածուցիկություն 40 °C-ում	101.1 mm ² /s	DIN 51562-1
Մածուցիկության ինդեքս VI	151	DIN ISO 2909
Բյուրեղացման ջերմաստիճան	-33 °C	DIN ISO 3016
Կառուցման ջերմաստիճան	234 °C	DIN EN ISO 2592
TBN	12.4 մգ KOH/գ	ASTM D2896
Սուլֆատային հումքի պարունակություն	1.45 %wt.	DIN 51575

Դադարեցված փաթեթավորում

Փաթեթավորում	Հոդված	Շտրիխ կոդ
10 լ	1310111-010-01-999	
60 լ	1310111-060-01-999	
208 լ	1310111-208-01-999	