

## **RAVENOL *Hydraulikoel HVLP-D 68***

**Մածուցիկություն: 68**

**հանքանյութ**



**20 L**

Հոդված:  
**1323366-020**



**60 L**

Հոդված:  
**1323366-060**



**208 L**

Հոդված:  
**1323366-208**

## Բնութագրերը

| Մնուն                                    | Իմաստը                                                                                                                                                                                                              | Մուդիտ          |
|------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------|
| Համապատասխանում է արտադրողի պահանջներին  | AFNOR 48-603 HV, Cetop RP 91H HV, GM LH-04-1, GM LH-06-1, GM LH-15-1, ISO 6743/4-HV, Parker Denison HF-0, Parker Denison HF-1, Parker Denison HF-2, Sperry Vickers I-286-S, Sperry Vickers M-2950-S, U.S. Steel 136 |                 |
| Համապատասխանում է արտադրողի բնութագրերին | DIN 51524-3                                                                                                                                                                                                         |                 |
| Հատուկ հզորություն 20°C-ի դեպքում        | 858 g/cm <sup>3</sup>                                                                                                                                                                                               | EN ISO 12185    |
| Գույն                                    | դեղին                                                                                                                                                                                                               | տեսողական       |
| Մածուցիկություն 100 °C-ում               | 11.6 mm <sup>2</sup> /s                                                                                                                                                                                             | DIN 51562-1     |
| Մածուցիկություն 40 °C-ում                | 66.5 mm <sup>2</sup> /s                                                                                                                                                                                             | DIN 51562-1     |
| Մածուցիկության ինդեքս VI                 | 171                                                                                                                                                                                                                 | DIN ISO 2909    |
| Բյուրեղացման ջերմաստիճան                 | -42 °C                                                                                                                                                                                                              | DIN ISO 3016    |
| Կառուցման ջերմաստիճան                    | 242 °C                                                                                                                                                                                                              | DIN EN ISO 2592 |