

Քսայուղի յուղ RAVENOL ODL 100

Մածուցիկութիւն: 100

Mineral



20 լ

Հոդված:
1323407-020



20 լ, ecobox

Հոդված:
1323407-B20



208 լ

Հոդված:
1323407-208
Հոդված:
1323407-208-01-999
Շտրիխ կոդ:
4014835761384



1 000 լ

Հոդված:
1323407-700

RAVENOL ODL 100 Druckluftöel սա հատուկ յուղ է տարբեր համակարգերի Օդաճնշական մեխանիզմի համար:

RAVENOL ODL 100 Druckluftöel կապում է խտացրած ջուրը, ունի գերազանց կոռոզիոն պաշտպանություն, մաշվածության պաշտպանություն և ճնշում կլանելու բացառիկ ունակություն, լավ կաշիւնություն և ծերացման բարձր դիմադրություն: Հեշտ է տեղափոխվում և ցողվել, խնայելով սպառումը: Մաքրման հետևանքներից առաջացած նստվածքների բացակայություն: Լրիվ ազդեցության ուժ:

RAVENOL ODL 100 Druckluftöel Հեշտ է տեղափոխվում և ցողվում խնայելով սպառումը: Մաքրող ազդեցություններից առաջացած նստվածքներ չկան: Ամբողջական ազդեցության հզորություն:.

Օգտագործման ոլորտ.

RAVENOL ODL 100 Druckluftöel հատկապես հարմար է ծայնը կլանող մարմնի օդաճնշական գործիքների համար, դակիչների, ճանապարհային մուրճերի յուղման համար, մանրացված քարի մուրճ և թիակ, պտտվող մեքենաներ և այլ օդաճնշական համակարգեր...

RAVENOL ODL 100 Druckluftoel Կիրառումը նախնական քսանյութային անջատիչի միջոցով ' համաձայն աշխատանքային հրահանգների կամ կարող է օգտագործվել ուղղակիորեն օդային խողովակի մեջ: Խորհուրդ ենք տալիս հետևել արտադրողի հրահանգներին:

Առավելությունները և հատկությունները:

- բարձր կատարողական մակարդակը շատ լավ մածուցիկության
- լավ բռնելով
- բարձր ծերացման դիմադրություն
- հուսալի մաշվածության պաշտպանություն
- կնքման նյութերի գերազանց հակակոռոզիոն չեզոքություն

Բնութագրերը

Մնուն	Իմաստը	Մուդիտ
Համապատասխանում է արտադրողի պահանջներին	Black & Decker	
Համապատասխանում է	Atlas Copco Kompressor, Bosch, Cress, DeWalt, Festo, Hilti, Hitachi, Makita, Ryobi, Seno, Sumake	
Հատուկ հզորություն 20°C-ի դեպքում	875 գ/սմ ³	EN ISO 12185
Գույն	tan	տեսողական
Մածուցիկություն 100 °C-ում	11.7 mm ² /s	DIN 51562-1
Մածուցիկություն 40 °C-ում	100 mm ² /s	DIN 51562-1
Մածուցիկության ինդեքս VI	105	DIN ISO 2909
Բյուրեղացման ջերմաստիճան	-24 °C	DIN ISO 3016
Կառուցման ջերմաստիճան	264 °C	DIN EN ISO 2592
FZG-Test A/8.3/90 Չատիկի վերածման դիմադրություն	12 %wt.	DIN 51354/2

Դադարեցված փաթեթավորում

Փաթեթավորում	Հոդված	Շտրիխ կոդ
20 լ	1323407-020-01-999	
208 լ	1323407-208-01-000	4014835711983 2200000046710