

RAVENOL Polfett - Säureschutzfett



100 մլ

Հոդված:

1340115-100

Բնութագրերը

Մնուն	Իմաստը	Մուդիտ
Համապատասխանում է արտադրողի բնութագրերին	DIN 51502 K2K-30, ISO 6743-9: ISO-L-XCCEA2	
Գույն	բաց շագանակագույն	տեսողական
Պղնձի կոռոզիայի թեստ (24ժ/120 °C)	1	DIN 51811
Կոռոզիայի (SKF Emcor dist. Water) թեստ	1	DIN 51802
Կաթիլաթափման ջերմաստիճան	180 °C	DIN ISO 2176
VKA Կառավարող ուժի հզորություն	2000 - 2200 N	DIN 51350-4
Կինեմատիկական մածուցիկություն, 40°C-ում	130 mm²/s	DIN 51562-1
Աշխատանքային ջերմաստիճան	-30 / +120 °C	DIN 51825
NLGI-դասարան	2	DIN 51818
Ներթափանցում, 60 ցիկլ	265-295	ISO 2137
Ջրի դիմադրություն (3ժ/90°C)	1-90 °C	DIN 51807-1
Ապրանքների դասակարգում	K2K-30	DIN 51502
Նեղացուցիչ	լիթիումի օճառ	DIN 51757
Աշխատանքային ջերմաստիճան (կարճաժամկետ)	130 °C	DIN 51757