

# **RAVENOL Kompressorenoel PAO VDL 46**

**Вязкость: 46**

*Полностью синтетическое*



**5 литров**

Артикул:  
**1330115-005**



**20 литров**

Артикул:  
**1330115-020**



**60 литров**

Артикул:  
**1330115-060**



**208 литров**

Артикул:  
**1330115-208**

## Характеристики

| Наименование                                        | Значение                | Аудит           |
|-----------------------------------------------------|-------------------------|-----------------|
| Соответствует требованиям                           | DIN 51 506 VDL          |                 |
| Плотность при 20°C                                  | 843 g/cm <sup>3</sup>   | EN ISO 12185    |
| Цвет                                                | Светло-желтого          | визуальный      |
| Вязкость при 100°C                                  | 8.3 mm <sup>2</sup> /s  | DIN 51562-1     |
| Вязкость при 40°C                                   | 45.4 mm <sup>2</sup> /s | DIN 51562-1     |
| Индекс вязкости VI                                  | 159                     | DIN ISO 2909    |
| Температура застывания                              | -65 °C                  | DIN ISO 3016    |
| Температура воспламенения                           | 239 °C                  | DIN EN ISO 2592 |
| Кислотное число, TAN                                | 0.14 mgKOH/g            | ASTM D664       |
| Отделение воды                                      | 40-40-0 (15) ml/54°Cmin | ASTM D1401      |
| Образование пены I при 24°C                         | 0/0 ml/ml               | ASTM D892       |
| Образование пены II при 93.5°C                      | 0/0 ml/ml               | ASTM D892       |
| Образование пены III от 24°C до 93.5°C              | 0/0 ml/ml               | ASTM D892       |
| Тест на коррозию меди, при 100°C/3ч                 | 1a                      | ASTM D130       |
| Ржавление (коррозия) А – дистиллированная вода      | пройден                 | ASTM D665       |
| Ржавление (коррозия) В – синтетическая морская вода | пройден                 | ASTM D665       |
| Потери на испарении % мас.доли                      | 0.1                     | ASTM D524       |
| Склонность к пенообразованию                        |                         | ---             |
| Защита от коррозии                                  |                         | ---             |
| Остатки и зола                                      |                         | ---             |

## Фасовки снятые с производства

| Фасовка    | Артикул            | Штрих-код |
|------------|--------------------|-----------|
| 5 литров   | 1330115-005-01-999 |           |
| 20 литров  | 1330115-020-01-999 |           |
| 208 литров | 1330115-208-01-999 |           |