

# **RAVENOL Turbo Oil T46**

**Вязкость: 46**

**Минеральное**



**20 литров**

Артикул:  
**1331115-020**



**60 литров**

Артикул:  
**1331115-060**



**208 литров**

Артикул:  
**1331115-208**  
Артикул:  
1331115-208-01-999  
Штрих-код:  
4014835842373



**1 000 литров**

Артикул:  
**1331115-700**

## Характеристики

| Наименование                               | Значение                                                                                                                                                                                          | Аудит           |
|--------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------|
| Одобрено производителем                    | Siemens TLV 9013 04, Siemens TLV 9013 05                                                                                                                                                          |                 |
| Соответствует требованиям                  | Alstom HTGD 90117 V0001 S, BS 489, Brown Boveri HTGD 90117, CEGB 207001, General Electric GEK 46568 A, General Electric GEK 46568 C, MIL-L-17672 D, U.S. Steel 20, Westinghouse Turbine Oil Spec. |                 |
| Соответствует спецификациям                | DIN 51515-1 L-TD, DIN 51515-2 L-TG                                                                                                                                                                |                 |
| Плотность при 20°C                         | 840 g/cm <sup>3</sup>                                                                                                                                                                             | EN ISO 12185    |
| Цвет                                       | L1.0                                                                                                                                                                                              | DIN ISO 2049    |
| Вязкость при 40°C                          | 46.1 mm <sup>2</sup> /s                                                                                                                                                                           | DIN 51562-1     |
| Температура застывания                     | -12 °C                                                                                                                                                                                            | DIN ISO 3016    |
| Температура воспламенения                  | 274 °C                                                                                                                                                                                            | DIN EN ISO 2592 |
| Содержание воды                            | 0.01 %                                                                                                                                                                                            | DIN 51777-1     |
| Остаточный объем пены через 600 с при 25°C | 0 ml                                                                                                                                                                                              | ISO 6247        |
| Водоотделяемость                           | 75 s                                                                                                                                                                                              | DIN 51589-1     |
| Номер нейтрализации                        | 0.06 mg KOH/g                                                                                                                                                                                     | DIN 51558-1     |
| Объем пены при 25°C                        | 0 ml                                                                                                                                                                                              | ISO 6247        |
| Время разрушения пены при 25°C             | 0 s                                                                                                                                                                                               | ISO 6247        |
| Степень чистоты                            | 20/17/12                                                                                                                                                                                          | ISO 4406        |
| Степень нагрузки FZG Pass                  | 10                                                                                                                                                                                                | DIN ISO 14635-1 |
| Тест на медную полосу                      | pass                                                                                                                                                                                              | DIN EN ISO 2160 |
| Воздухоотделяемость (при 50°C)             | 5                                                                                                                                                                                                 | DIN ISO 9120    |

## Фасовки снятые с производства

| Фасовка   | Артикул            | Штрих-код |
|-----------|--------------------|-----------|
| 20 литров | 1331115-020-01-999 |           |